

FARBA TERMOODPORNĄ BAR-B-Q-ALUMINIOWĄ W AEROZOLU 7715

OPIS RUST-OLEUM Hard-Hat Farba Termoodporna Bar-B-Q w Aerosolu 7715 jest produktem termoodpornym opartym na modyfikowanej silikonem żywicy alkidowej. Produkt oparty jest na bazie pigmentów bezchromianowych i bezołowiowych.

ZALECANE ZASTOSOWANIE RUST-OLEUM Bar-B-Q-7715 przewidziana jest do nakładania na nową, oczyszczoną stal, powierzchnie stalowe wypiaskowane lub galwanizowane lub odpowiednio przygotowane pomalowane podłoża, jak również różna do grilowania, wyposażenie kominków, obszary urządzeń grzewczych itp.
RUST-OLEUM Bar-B-Q- 7715 jest przeznaczona do pokrywania niewielkich powierzchni lub do wykonywania poprawek.
RUST-OLEUM Bar-B-Q-7715 zapewnia odporność termiczną do 538 °C przy suchym grzaniu w obiektach zadanych lub wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Połysk:	mat
Kolor:	aluminiowy
Propelent:	eter dimetylowy
Czas schnięcia w temp.	20°C/50%RH
Dla dotyku:	1 h
Dla lekkiego ruchu pojazdów:	3 h
Dla ponownego malowania:	do 1 godziny lub po 48 godzinach
Pełna twardość:	24 h po osiągnięciu minimalnej temperatury pracy 150 °C
Odporność na wysokie temp.:	538 °C (w środowisku suchym)

WYDAJNOŚĆ Teoretyczna: 2 m² z pojemnika przy grubości suchej powłoki 25 µm
Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i pofałdowanie powierzchni oraz od strat materiału w czasie aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Usunąć brud, smar, olej, luźną rdzę oraz wszystkie inne zanieczyszczenia powłoki odpowiednim sposobem. Przepiaskować stare powłoki, aby lekko schropować powierzchnię.
Podczas aplikacji powierzchnia powinna być czysta i sucha.

SPOSÓB STOSOWANIA Zdjąć pokrywkę. Wstrząsać energicznie przez około 1 minutę po usłyszeniu kulki mieszającej w pojemniku. Wstrząsać często w czasie aplikacji.
Trzymać pojemnik w odległości około 30 cm od podłoża. Nakładać ruchem naprzemiennym trzymając pojemnik prostopadle do powierzchni. Utrzymywać pojemnik w ciągłym ruchu, aby zapobiec pogrubianiu warstwy farby i powstawaniu zacieków. Nakładać kilka cienkich warstw w kilkuminutowych odstępach do uzyskania właściwej grubości powłoki.
Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać dozownik przez 2 ÷ 3 sekundy, aby oczyścić zawór.

WARUNKI STOSOWANIA Dla uzyskania optymalnych wyników wilgotność względna powietrza powinna być poniżej 85 %, a temperatura pojemnika powyżej 0 °C.

UWAGI RUST-OLEUM Bar-B-Q- 7715 jest produktem samogrunującym i nie powinien być nakładany na grunty lub powłoki, które nie są termoodporne.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA Zapoznać się z informacjami na pojemniku i w ulotce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 3 lata od daty produkcji, składowane w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów.
Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.