

Rust-Oleum® Tarmacoat 6100 jest wodorozcieńczalną farbą akrylową, tworzącą elastyczne powłoki, które mogą być nakładane na różne podłoża.

WŁASNOŚCI POWŁOKI

Do użytku na zewnątrz i wewnątrz – doskonała odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne – do przemalowania po 1 godzinie – tworzy membranę wodoodporną – bardzo elastyczna.

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Idealna do stosowania na asfalt, beton, bruk, bitumy, do znakowania linii, na kortach tenisowych, w zatokach przystankowych, placach zabaw i wielu innych obiektów.

DANE TECHNICZNE

Wygląd:	Satynowy mat
Kolor:	Kolory standardowe: biały, żółty BHP, czerwona dachówka, Zielony średni, niebieski średni, szary jasny i średni
Gęstość:	1,3 ± 0,1 kg/dm ³
Zawartość składników stałych:	66 %
Zalecana grubość warstwy:	na mokro: 120 μm na sucho: 80 μm
Zawartość VOC:	2 g/l max.
W mieszaniu do aplikacji:	2 g/l max.
Kategoria:	A / j
Limit UE:	140 g/l (2010)
Czas schnięcia	20 °C/50 % r.h.
Dla dotyku:	30 minut
Do przemalowania:	po 1 godzinie (dopuszczalny bardzo lekki ruch pieszy)
Pełna twardość:	Produkt utwardza się w pełni po około 24 godzinach przy możliwym lekkim ruchu pojazdów (rowery, samochody, itp.), lecz potrzeba 48 godzin przed dopuszczeniem do pełnego ruchu (ciężki ruch, ciężarówki, itp.). Zimne lub wilgotne powietrze opóźnia utwardzanie.

Wydajność

Teoretyczna: 4-8 m²/l, w zależności od rodzaju powierzchni.

Praktyczna: Zależy od typu podłoża. Dla Tarmacu (nawierzchnia tłuczniowa smołowana) wydajność wynosi ok. 4 m²/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Upewnić się, że podłoże jest czyste, w dobrym stanie i suche (dopuszczalne jest lekkie zawilgocenie). Tarmacoat może być nakładany na stare farby pod warunkiem usunięcia słabo przylegających powłok i zmatowienia gładkich powierzchni papierem ściernym.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przed użyciem materiał dokładnie wymieszać.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE

Stosować pędzle lub wałki średniej wielkości. Nie rozcieńczać.

Zwykle wystarczające jest nałożenie jednej warstwy, lecz konieczne jest nałożenie drugiej warstwy w przypadku podłoża porowatych lub bardzo szorstkich.

Czyszczenie: Narzędzia myć w ciepłej wodzie z mydłem, zanim produkt zacznie się utwardzać.

WARUNKI STOSOWANIA

Nie stosować na zewnątrz jeśli przewidywane są opady deszczu lub mróz lub gdy temperatura wynosi poniżej 10 °C.

UWAGI

Nie stosować w miejscach będących stale pod wodą.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznać się z Kartą Charakterystyki oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na puszcze.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

2 lata od daty produkcji, w nie otwieranych opakowaniach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, nie wystawione na bezpośrednie działanie promieniowania UV, w temperaturach pomiędzy 5 a 35 °C.