

KARTA TECHNICZNA

FARBA TERMOODPORNĄ 1015/1078 (POD PĘDZEL)

OPIS

RUST-OLEUM Hard-Hat Farba Termoodporna 1015 i 1078 jest produktem termoodpornym opartym na modyfikowanej silikonem żywicy alkidowej.

ZALECANE STOSOWANIE

Farba termoodporna przewidziana jest do nakładania na nową, oczyszczoną lub wypiąskowaną stal na odpowiednio przygotowane podłoża takie jak kominki, urządzenia grzewcze, rury wydechowe itp.

Farba termoodporna jest przeznaczona do drobnych prac konserwujących i napraw. Farba termoodporna zapewnia odporność termiczną do 750 °C (krótki czas narażenia) wewnątrz pomieszczeń, bądź na zewnątrz w zadaszonych pomieszczeniach.

DANE TECHNICZNE

Wygląd: Matowa
Kolor: 1015: Aluminium / 1078: Czarny
Gęstość: 1015: 1.10 kg/l / 1078: 1.36 kg/l
Zawartość substancji stałych: Aluminium: 47% objętości / Czarny: 40% objętości
Zalecana grubość powłoki: 35-40 µm na sucho, 85 µm na mokro

VOC (LZO): 1015: 458g/L max. / 1078: 416 g/L max.
Produkt gotowy do użycia: 1015: 458g/L max. / 1078: 416 g/L max.
Kategoria: A/i
Limity EU: 600g/L (2007) / 500g/L (2010)

Czas schnięcia: 20 °C /50%RH
Dla dotyku: 2 h
Dla użytku: 8 h
Dla ponownego malowania: 24 h
Pełna twardość: 24 godziny po osiągnięciu minimalnej temperatury pracy 150 °C.

Zaleca się stopniowo ogrzewać powłokę do temperatury 150 °C (max. 50 °C na godzinę)
Odporność na wysokie temp.: Standardowo 600 °C (w środowisku suchym) / Krótkotrwałe narażenie do 750 °C (w środowisku suchym)

Zużycie

Zużycie teoretyczne: 10-12,5 m²/l przy 35-40 µm na sucho.
Zużycie praktyczne: zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowania powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć smar, oleje i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni odpowiednimi detergentami. Przepiąskować, lub wyczyścić papierem ściernym stare powłoki, aby zmatowić powierzchnię. Podczas aplikacji powierzchnia powinna być czysta i sucha.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com

SPOSÓB UŻYCIA

W celu zapewnienia jednolitości, produkt powinien zostać dokładnie wymieszany przed użyciem.

ROZCIEŃCZANIE I APLIKACJA

Pędzel:	Nie rozcieńczać
Wałek:	Nie rozcieńczać. Stosować wałki z włosiem poliamidowym (perlon 8-12 mm)
Czyszczenie:	Stosować rozcieńczalnik RUST-OLEUM 7301.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura powietrza, podłoża i materiału od +5°C do +35°C, wilgotność względna poniżej 85%.
Temperatura podłoża musi być przynajmniej o 3°C wyższa od punktu rosy.

UWAGI

RUST-OLEUM 1015/1078 jest produktem samo gruntującym i nie powinien być nakładany na grunty lub powłoki, które nie są termoodporne.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszkę można przechowywać 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com