

KARTA TECHNICZNA PODKŁAD POPRAWIAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ W AEROZOLU 2102

OPIS

RUST-OLEUM Hard-Hat Podkład Przylegający w Aerosolu 2102 „Sticker” tworzy powłokę poprawiającą przyczepność opartą na rozpuszczalnikowym akrylu. Umożliwia malowanie gładkich powierzchni.

ZALECANE STOSOWANIE

RUST-OLEUM Hard-Hat Podkład Przylegający w Aerosolu 2102 „Sticker” przewidziany jest do nakładania na stal galwanizowaną, stal nierdzewną, aluminium, szkło, porcelanę oraz inne gładkie zwarte powierzchnie, po czym przemalowane Hard Hat Emaliami Nawierzchniowymi w sprayu 2100. RUST-OLEUM Podkład 2102 „Sticker” przeznaczony jest do wykonywania niewielkich prac konserwacyjnych. RUST-OLEUM Hard Hat Podkład Przylegający „Sticker” może być stosowany do malowania powierzchni narażonych na działanie lekkich warunków przemysłowych, przeciętnej wilgotności i wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Wygląd:	Kleisty
Kolor:	Niebieskawy / Półprzezroczysty
Propelent:	Eter dimetylowy
Zalecana grubość powłoki:	Nie określona
VOC (zawartość substancji lotnych):	730 g/l
Czas schnięcia:	20 °C /50%RH
Dla dotyku:	Pozostaje kleisty
Dla użytku:	Pozostaje kleisty
Dla przemalowania:	Po 30 minutach, lecz przed upływem 24 godzin
Odporność na wysokie temp.:	100°C (w środowisku suchym)
Zużycie	
Zużycie teoretyczne:	5,5 m ² / pojemnik 500ml
Zużycie praktyczne:	zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowanie powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powłoki odpowiednim sposobem. Całkowicie usunąć stare powłoki, np. za pomocą RUST-OLEUM Likwidator Farb 2910. Podczas aplikacji powierzchnia musi być czysta i sucha.

SPOSÓB UŻYCIA

Zdjąć pokrywkę. Wstrząsać energicznie przez około 1 minutę po usłyszeniu kulki mieszającej w pojemniku. Wstrząsać często w czasie aplikacji. Trzymać pojemnik w odległości około 25 cm od podłoża. Nakładać ruchem naprzemiennym, trzymając pojemnik prostopadle do powierzchni. Utrzymywać pojemnik w ciągłym ruchu, aby zapobiec pogrubianiu warstwy farby i powstawaniu zacieków. Nakładać kilka cienkich warstw w kilkuminutowych odstępach do uzyskania właściwej grubości powłoki. Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać dozownik przez 2 - 3 sekundy, aby oczyścić zawór.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Foret
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com

WARUNKI APLIKACJI

Dla uzyskania optymalnych wyników, wilgotność względna powietrza powinna być poniżej 85%, a temperatura pojemnika wyższa niż 0°C.

UWAGI

Przemalować możliwie najszybciej po 30 minutach, aby uniknąć osadzania kurzu i brudu na kleistej powłoce.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com