

# SPRAY ANTYPOŚLIZGOWY 2400

## OPIS

Spray Antypoślizgowy 2400 bazuje na szybko schnącym modyfikowanym oleju alkidowym. Kolorowe produkty oparte są na pigmentach wolnych od ołowiu i chromianów oraz zawierają specjalny dodatek antypoślizgowy.

## ZALECENIA STOSOWANIA

RO Spray Antypoślizgowy 2400 należy stosować na powierzchnie metalowe, betonowe, ceramiczne i drewniane lub odpowiednio przygotowane malowane podłoża. Stal należy zagruntować Podkładami Antykorozyjnymi w Spray'u 2169 lub 2182.

RO Spray Antypoślizgowy 2400 jest przeznaczony do drobnych prac konserwacyjnych lub do retuszu.

RO Spray Antypoślizgowy 2400 powinien być stosowany wewnątrz lub na zewnątrz w przemyśle lekkim gdzie wymagane są antypoślizgowe właściwości.

## DANE TECHNICZNE

Wygląd:	Satynowy.
Kolor:	PATRZ: karta kolorów.
Paliwo:	Butan / propan.
Zawartość substancji lotnych:	524-538 g/l
Zalecana grubość warstwy:	25 µm suchej odpowiada średnio 100 µm mokrej.

Czas schnięcia w temp. 20°C, wilgotność: 50%

- Dla dotyku: 20 min.
- Dla użytkowania: 60 min.
- Dla ponownego malowania: Po 1 godz.
- Pełna trwałość: 7 dni

Oporność na wysokie temp. 100°C (suche ciepło), powyżej 65°C mogą pojawiać się odbarwienia.

## WYDAJNOŚĆ

Teoretyczna:	2,5m <sup>2</sup> na spray 25 µm suchej warstwy.
Praktyczna:	Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i pofałdowanie podłoża i straty materiału podczas aplikacji.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć brud, oleje, rdzę i wszelkie inne zanieczyszczenia za pomocą odpowiednich środków. Piaskowanie nienaruszonej powłoki zapewni prawidłową przyczepność. Powierzchnia musi być czysta i sucha podczas nakładania.

## **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA**

Zdjąć pokrywę. Wstrząsać energetycznie co najmniej przez minutę, po mieszanii jest słyszalny grzechot kulki. Podczas użytkowania często potrząsać. Można trzymać ok. 25 cm od powierzchni. Używaj ruszając w tę i z powrotem utrzymując ruch równoległy do powierzchni. Upewnij się, że jest podczas naciskania przycisku sprayu puszka jest w ruchu, aby uniknąć wycieków i zacieków. Zastosuj kilka cienkich warstw w odstępach kilku minut do uzyskania odpowiedniej grubości powłoki. Po użyciu odwróć spray do góry nogami i naciśnij spust na 2-3 sekund do oczyszczenia zaworu.

## **WARUNKI APLIKACJI**

Dla dobrego rezultatu wilgotność względna musi być niższa od 85%, a temperatura podłoża może być powyżej 10°C.

## **UWAGI**

Nie stosować w pomieszczeniach wilgotnych takich jak łazienki i na podłożach, które są regularnie w kontakcie z wodą.

## **WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA**

Zapoznaj się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie dostępnymi na puszcze i ulotce.

## **WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

3 lata od daty produkcji w zamkniętych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie narażone bezpośrednio na promieniowanie słoneczne, a temperatura wynosi między 5°C a 35°C.