

KARTA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA BEZBARWNA W AEROZOLU 2500

OPIS

RUST-OLEUM Hard-Hat Nawierzchnia Bezbarwna W Aerozolu 2500 jest niezółknącą powłoką na bazie szybkooschnącej żywicy akrylowej.

ZALECANE STOSOWANIE

RUST-OLEUM Hard-Hat Nawierzchnia Bezbarwna W Aerozolu 2500 jest przewidziana do nakładania na Preparaty Fluorescencyjne 2200 lub Emalie Nawierzchniowe Metalizowane 2100 lub do przywracania połysku starych, zmatowiałych powłok. RUST-OLEUM Hard-Hat Nawierzchnia Bezbarwna 2500 może być nakładana bezpośrednio na takie metale jak: aluminium, mosiądz, brąz, chrom oraz miedź.

RUST-OLEUM Nawierzchnia Bezbarwna 2500 jest przeznaczona do wykonywania niewielkich prac konserwacyjnych lub poprawek. RUST-OLEUM Hard-Hat Nawierzchnia Bezbarwna W Aerozolu 2500 może być stosowana do malowania powierzchni narażonych na działanie lekkich warunków przemysłowych, przeciętnej wilgotności i wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Wygląd:	Wysoki połysk
Kolor:	Przezroczysty
Propelent:	Eter dimetylowy
Zalecana grubość powłoki:	15 µm na sucho, 60 µm na mokro
VOC (zawartość substancji lotnych):	651 g/L

Czas schnięcia:	20 °C /50%RH
Dla dotyku:	Po 15 minutach
Dla użytku:	Po 30 minutach
Dla ponownego malowania:	Po 1 godzinie
Pełna twardość:	3 dni
Oporność na wysokie temp.:	100°C (w środowisku suchym)

Zużycie

Zużycie teoretyczne:	3,5 m ² na pojemnik przy 15 µm na sucho
Zużycie praktyczne:	zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowanie powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powłoki odpowiednim sposobem. Wypiaskować stare powłoki będące w dobrym stanie w celu delikatnego ich zmatowienia. Podczas aplikacji powierzchnia musi być czysta i sucha.

SPOSÓB UŻYCIA

Zdjąć pokrywkę. Wstrząsać energicznie przez około 1 minutę po usłyszeniu kulki mieszającej w pojemniku. Wstrząsać często w czasie aplikacji. Trzymać pojemnik w odległości około 25 cm od podłoża. Nakładać ruchem naprzemiennym, trzymając pojemnik prostopadle do powierzchni. Utrzymywać pojemnik w ciągłym ruchu, aby zapobiec pogrubianiu warstwy farby i powstawaniu zacieków. Nakładać kilka cienkich warstw w kilkuminutowych odstępach do uzyskania właściwej grubości powłoki. Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać dozownik przez 2 - 3 sekundy, aby oczyścić zawór.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com

WARUNKI APLIKACJI

Dla uzyskania optymalnych wyników, wilgotność względna powietrza powinna być poniżej 85%, a temperatura pojemnika wyższa niż 0°C.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 3 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com