

**KARTA TECHNICZNA**

**NR.1 Środek do usuwania farb 2925**

**OPIS**

RUST-OLEUM NR.1 Środek do usuwania farb w aerozolu 2925 jest materiałem rozpuszczającym stare farby. Bez zawartości chlorku metylenu.

**ZALECANE STOSOWANIE**

RUST-OLEUM NR.1 Środek do usuwania farb 2925 przeznaczony jest do szybkiego usuwania starych farb. Nadaje się do usuwania wszystkich rodzajów farb olejnych, ftalowych, farb emulsyjnych, lakierów i większości materiałów malarskich dwuskładnikowych z powierzchni metalowych, mineralnych i drewnianych. Ponieważ produkt ten nie zawiera żadnych kwasów lub zasad.

**DANE TECHNICZNE**

Postać: Biała, spieniona warstwa

**Zużycie**

Zużycie teoretyczne: 2 - 3 m<sup>2</sup> na aerozol

Zużycie praktyczne: zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowanie powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

**PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI**

Usunąć na ile to możliwe luźne stare powłoki za pomocą szpachli lub zdzieraka.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Zdjąć pokrywkę. Wstrząsnąć energicznie przed użyciem. Utrzymywać pojemnik w odległości 10 -20cm od podłoża. Aplikować równomierną, spienioną warstwę Preparatu 2925. Odczekać minimum 15 minut, a następnie usunąć starą powłokę za pomocą szpachli lub skrobaka. Grube powłoki niektórych (dwuskładnikowych) produktów mogą wymagać dodatkowego traktowania. Po użyciu, oczyścić powierzchnię za pomocą preparatu czyszcząco – odtłuszczającego, świeżą wodą lub benzyną lakową i wysuszyć całkowicie przed nałożeniem powłoki.

**WARUNKI APLIKACJI**

Dla uzyskania optymalnych wyników, wilgotność względna powietrza powinna być poniżej 85%, a temperatura powietrza, podłoża i aerozolu od +10°C do +35°C.

**UWAGI**

Przy powierzchniach pokrytych farbami konieczne jest przeprowadzenie testu zgodności. Środek 2925 może oddziaływać na materiały plastyczne, takie jak PVC, polistyren. W razie wątpliwości przeprowadzić test na małej powierzchni.

**WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA**

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

**WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Zamknięte puszki można przechowywać 3 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust -Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Forêt  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)