

**KARTA TECHNICZNA    POWŁOKA PODŁOGOWA 7100 / ANTYPOŚLIZGOWA POWŁOKA PODŁOGOWA 7100 NS**

## OPIS

RUST-OLEUM Powłoka 7100/7100NS jest łatwym w aplikacji opartym na rozpuszczalnikowej żywicy alkidowej materiałem malarskim przeznaczonym w szczególności do nakładania na stare (powyżej 2 lat), suche podłoża betonowe do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Powłoka posiada dobrą odporność na ścieranie oraz neutralne detergenty (bez czyszczących składników alkalicznych), a także jest wytrzymała w krótkich kontaktach olejami smarnymi, paliwami, benzyną itp. Powłoka 7100 / 7100 NS dostępna jest w dwóch wersjach: standardowej i antypoślizgowej NS (ze specjalnym syntetycznym dodatkiem antypoślizgowym).

## ZALECANE STOSOWANIE

RUST-OLEUM Powłoka 7100/7100NS przeznaczona jest do aplikacji na podłoża betonowe, które są starsze niż 2 lata a także są całkowicie czyste oraz suche. Nie zaleca się nakładania powłoki na gładki/zwały beton lub beton zawierający dodatki hydrofobizujące, co uniemożliwia dobrą przyczepność. RUST-OLEUM Powłoka 7100/7100NS może być również nakładana na stare, dobrze przylegające powłoki malarskie. Powłokę tą można aplikować na podłogi metalowe, które zostały właściwie przygotowane i zagruntowane odpowiednim gruntem RUST-OLEUM.

## DANE TECHNICZNE

Wygląd:	Połysk (60°: ± 90 %)
Kolor:	Zgodnie z kartą kolorów
Gęstość:	1.0 – 1.1 kg/L (w zależności od koloru)
Zawartość substancji stałych:	36 - 40% objętości (w zależności od koloru)
Lepkość:	75 – 80 KSU (7100NS: 85-90 KSU)
Zalecana grubość powłoki:	50 µm na sucho, 130 µm na mokro
VOC (zawartość substancji lotnych):	456g/l max.
Produkt gotowy do użycia:	485g/l max.
Kategoria:	A/i
Limity UE:	600g/l (2007) / 500g/L (2010)
<b>Czas schnięcia:</b>	20 °C /50%RH
Dla dotyku:	6 h
Dla ponownego malowania:	po 24 h
Pełna twardość:	1 tydzień
<b>Zużycie</b>	
Zużycie teoretyczne:	8,0 m <sup>2</sup> /l przy 50 µm na sucho
Zużycie praktyczne:	zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowanie powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni za pomocą środka do podłóg RUST-OLEUM HARD HAT 2901 lub parą pod wysokim ciśnieniem w połączeniu z odpowiednimi detergentami. Przepiaskować stare, nienaruszone powłoki by schropować podłoża i zapewnić dobrą przyczepność. Zaleca się sprawdzanie kompatybilności ze starymi powłokami. Podczas aplikacji podłoża powinno być czyste i suche. W przypadku porowatego betonu, pierwsza nakładana warstwa powłoki 7100 powinna być rozcieńczona ± 10% produktem RUST-OLEUM 7301. Usunąć związki utwardzające metoda wydmuchu bezpyłowego.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

### Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Forêt  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

### Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## SPOSÓB UŻYCIA

W celu zapewnienia jednolitości, produkt powinien zostać dokładnie wymieszany przed użyciem.

## ROZCIEŃCZANIE I APLIKACJA

**Pędzel:** Rozcieńczać w razie potrzeby do 10% obj. Rozcieńczalnikiem RUST-OLEUM 7301.

**Wałek:** Rozcieńczać w razie potrzeby do 10% obj. Rozcieńczalnikiem RUST-OLEUM 7301.  
Aplikacja za pomocą wałka może wymagać nałożenia dwóch powłok w celu zapewnienia zalecanej grubości warstwy.

**Czyszczenie:** Natychmiast po aplikacji rozcieńczalnikiem RUST-OLEUM 7301.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## WARUNKI APLIKACJI

Produkt aplikować w suchych i dobrze wentylowanych miejscach.

## UWAGI

Nigdy nie nakładać RUST-OLEUM Powłoka 7100 na podłoża o odczynie zasadowym.

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

### Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Forêt  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44

F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

### Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329

F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)