

KARTA TECHNICZNA

TARMACOAT 6100

OPIS

RUST-OLEUM Tarmacoat 6100 jest wodorozcieńczalną elastyczną farbą akrylową do nakładania na różne podłoża.

WŁASNOŚCI POWŁOKI

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz – doskonała odporność na promieniowanie UV i zwietrzenie - produkt można stosować na lekko wilgotnych powierzchniach – do przemalowania po 1 godzinie – tworzy wodoodporna membranę – bardzo elastyczna.

ZALECANE STOSOWANIE

RUST-OLEUM Tarmacoat 6100 jest idealna do stosowanie na asfalt, beton, chodniki, powierzchnie bitumiczne, zatoki parkingowe, korty tenisowe, place zabaw a także znakowania linii i więcej. Nie stosować produktu na podłogach garażowych.

DANE TECHNICZNE

Wygląd:	Satynowy mat
Kolor:	Standardowe kolory: biały żółty BHP, czerwona dachówka, zielony średni, niebieski średni, jasny szary oraz szary średni
Gęstość:	1.3 ± 0.1 kg/dm ³
Zawartość substancji stałych:	57% wagi 45% objętości
Zalecana grubość powłoki:	54 µm na sucho, 120 µm na mokro
Temperatura zapłonu:	Produkt nie palny
VOC (zawartość substancji lotnych):	40 g/L max.
Produkt gotowy do użycia:	40 g/L max.
Kategoria”	A/i
Europejska norma:	140 g/L (2010)
Czas schnięcia:	20 °C /50%RH
Dla dotyku:	30 min
Dla ponownego malowania:	Po 1 godzinie (dopuszczalny bardzo lekki ruch pieszy)
Pełna twardość:	Produkt utwardza się w pełni po około 24 godzinach przy możliwym lekkim ruchu pojazdów (rowery, samochody itp.). Potrzeba jednak 48 godzin przed dopuszczeniem do pełnego ruchu (ciężarówka itp.) Zimne lub wilgotne powietrze opóźnia utwardzanie.
Zużycie	
Zużycie teoretyczne:	4-8 m ² /l, w zależności od rodzaju powierzchni
Zużycie praktyczne:	zależy od typu podłoża. Na asfalcie wydajność wynosi około 4 m ² /l.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Upewnić się, iż powierzchnia jest czysta i sucha (dopuszczona jest lekka wilgotność podłoża) Tarmacoat można nakładać na obecne powłoki, pod warunkiem usunięcia słabo przylegających powłok oraz zmatowienia gładkich powierzchni papierem ściernym. Porowate powierzchnie betonowe lub powierzchnie z luźnymi cząsteczkami należy najpierw zagruntować Impregnatem 44HS lub EpoxyShield Wypełniacz 5220. Gładki beton należy najpierw zagruntować farbą NOXYDE rozcieńczoną z wodą.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com

Na podłożach asfaltowych należy najpierw nałożyć warstwę Tarmacoat rozcieńczoną w 20% z wodą.

SPOSÓB UŻYCIA

W celu zapewnienia jednolitości, produkt powinien zostać dokładnie wymieszany przed użyciem.

ROZCIEŃCZANIE I APLIKACJA

Stosować pędzle i wałki o średniej wielkości.

Zwykle wystarczające jest nałożenie jednej warstwy, lecz zaleca się koniecznie nałożenie drugiej warstwy w przypadku podłoży porowatych lub bardzo szorstkich.

Czyszczenie – narzędzia czyścić przy pomocy ciepłej wody z detergentem zanim farba zacznie zasychać.

WARUNKI APLIKACJI

Nie stosować na zewnątrz kiedy jeśli przewidywane są opady deszczu lub mróz lub, gdy temperatura wynosi poniżej 10°C.

UWAGI

Nie stosować produktu w miejscach będących stale pod wodą.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201

Info.be@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80

Info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930

Info.uk@ro-m.com

www.ro-m.com