

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

## GALVI Satin

### OPIS PRODUKTU

**Galvi Satin** farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy zmywalną powłokę o dobrej odporności na ścieranie. Do aplikacji na podłoża mineralne: tynk, gips, cegły, płyty kartonowo - gipsowe. Szczególnie polecana do pomieszczeń narażonych na okresowe działanie wilgoci (kuchnie, łazienki, pralnie, piwnice, itp.) Higieniczna farba jonowa tworzy powłoki odporne na działanie grzybów pleśniowych.

### GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

Wysokiej jakości farba akrylowa o doskonałej sile krycia i odporności na ścieranie wzbogacona o innowacyjny dodatek mikroogniw galwanicznych cynku i miedzi.

- Doskonała rozlewność
- Dobra odporność mechaniczna na tarcie
- Gładki satynowy wygląd
- Powłoka o zwartej strukturze
- Odporna na porastanie grzybami pleśniowymi
- Zmywalna

CENTRUM BADAWCZO  
PRODUKCYJNE „ALCOR” Sp. z o.o.  
ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
www.alcor.pl

DYREKCJA:  
T (+48 77) 455 46 10  
F (+48 77) 455 46 10

DZIAŁ HANDLOWY:  
T (+48 77) 455 74 77  
F (+48 77) 457 98 56

KRS: 0000012399  
Regon: P. - 530508975  
NIP: 754-033-78-82  
Kapitał Zakładowy 50 000, - PLN  
Bank Pekao S.A. II O/Opole  
81 1240 3103 1111 0000 3485 7869

### ZALECANE STOSOWANIE

Dekoracja i ochrona pomieszczeń narażonych na obciążenie wilgocią:  
m.in. kuchnie, łazienki, pralnie, garaże, piwnice, słabo ocieplone mieszkania narożne, korytarze, pomieszczenia ze słabą wentylacją, klatki schodowe, etc. oraz do użycia we wszystkich innych pomieszczeniach, gdzie wymagane jest zachowanie najwyższych standardów higienicznych.

- budynki użyteczności publicznej (szpitale, domy opieki społecznej, noclegownie, baseny, sanitariaty publiczne, szkoły, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków itp.),

Do aplikacji na większości podłoży mineralnych (tynk, gips, płyty kartonowo- gipsowe, cegła)

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM:

#### Stare podłoża:

- Nieuszkodzone, stare podłoża można bezpośrednio pomalować farbą Galvi Satin, po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni z brudu, kurzu i tłuszczu
- Skredowane powłoki lub podłoża muszą być najpierw zagruntowane
- Miejsca zagrzybione oczyścić i usunąć grzyba dostępnymi sposobami (zalecamy również usunięcie przyczyny powstawania grzybów), zagruntować np. Gruntem Ag, następnie nałożyć 2 warstwy farby Galvi Satin

#### Podłoża nowe lub niepomalowane:

- materiały porowate zagruntować np. preparatem Grunt Ag

#### Pęknięcia:

Pęknięcia o szerokości > 0,5 mm: wypełnić akrylową masą uszczelniającą

### DANE TECHNICZNE

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Wykończenie: | Satynowe                     |
| Kolor:       | Biały + kolory z mieszalnika |
| Opakowanie:  | 1l, 4l                       |

**KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ**
**GALVI Satin**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Wydajność:                | 6-10m <sup>2</sup> /l na warstwę  |
| <b>Zużycie</b>            |   |
| Praktyczne:               | Zależy od wielu czynników takich jak porowatość powierzchni czy straty materiału w czasie aplikacji |
| Zalecana grubość warstwy: | 140 μm na mokro = ok. 50 μm na sucho  |
| Gęstość:                  | 1,32 +/- 0,04 g/cm <sup>3</sup> (biały)   |
| Warunki aplikacji:        | >5°C, <80% R.H  |
| VOC:                      | 30g/l   |
| VOC gotowa mieszanka:     | 30g/l   |
| VOC kategoria             | A/b   |
| VOC limit:                | 100g/l  |
| <b>Czas schnięcia</b>     |   |
| W dotyku:                 | 1h  |
| Do przemalowania:         | 2h  |
| Pełne utwardzenie:        | +/- 2 dni   |
| Żywotność:                | 12h po zmieszaniu wszystkich składników (po tym czasie farba zaczyna tężeć)                         |
| Temp. zapłonu             | Niepalny  |

CENTRUM BADAWCZO  
PRODUKCYJNE „ALCOR” Sp. z o.o.  
ul. Kępska 12  
45-130 Opole  
www.alcor.pl

DYREKCJA:  
T (+48 77) 455 46 10  
F (+48 77) 455 46 10

DZIAŁ HANDLOWY:  
T (+48 77) 455 74 77  
F (+48 77) 457 98 56

KRS: 0000012399  
Regon: P. - 530508975  
NIP: 754-033-78-82  
Kapitał Zakładowy 50 000,- PLN  
Bank Pekao S.A. II O/Opole  
81 1240 3103 1111 0000 3485 7869

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA:**

**Przed użyciem należy wsypać zawartość dwóch torebek przymocowanych na pokrywie (cynk i miedź) do pojemnika z farbą następnie dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodności.** Po zmieszaniu wszystkich składników farba nadaje się do użycia przez **12h**. W przypadku malowania mniejszych powierzchni zawartość pojemnika z farbą i sypkie składniki można podzielić proporcjonalnie. W czasie aplikacji specjalna wentylacja pomieszczeń nie jest wymagana.

**APLIKACJA**

Pędzel: nie rozcieńczać, nanosić w grubych warstwach

Walek: nie rozcieńczać, nanosić w grubych warstwach

Natrysk bezpowietrzny: w razie potrzeby rozcieńczać 2-5% wody, średnica dyszy 013 - 019, ciśnienie 160 – 200 bar.

**CZYSZCZENIE**

Natychmiast po użyciu przemyć wodą z mydłem.

**WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA**

Produkt wodorozcieńczalny. Zapoznać się z informacjami na puszcze i w ulotce.

**WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Zamknięte pojemniki można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C

**INFORMACJE DODATKOWE**

Technologia Galvi posiada Atest Higieniczny. Technologia Galvi jest chroniona patentem nr PL229012