

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



HARD HAT® ADVANCED

Farba przemysłowa w Aerozolu!

- Najwyższej jakości podkład i warstwa nawierzchniowa 2 w 1
- Doskonała ochrona przed korozją
- Wysoka trwałość koloru
- Elastyczna, nie łuszczy się
- Wysoka odporność chemiczna

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® ADVANCED

OPIS

Hard Hat Advanced 2700 Podkład i nawierzchnia w jednym sprayu. Najwyższej jakości lakier przemysłowy do szerokiej gamy podłoży w tym na gołą lub ocynkowaną stal. Na bazie szybkoschnącej krótkoolejowej żywicy alkidowo-sojowej. Jest wolny od ołowiu, chromianów i cynku, co pozwala na spełnienie najbardziej rygorystycznych wymagań środowiskowych. Opatentowana technologia nadaje silne właściwości antykorozyjne, elastyczność i doskonałą odporność chemiczną, aby zapewnić długotrwałą odporność w trudnych warunkach przemysłowych.

ZALECANE UŻYCIE

RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 należy nakładać na odpowiednio przygotowane podłoża malowane, gołą stal, ręcznie oczyszczoną rdzę, podłoża ocynkowane, aluminiowe i wiele innych. RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced jest przeznaczony do drobnych prac konserwacyjnych lub do poprawek. RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 powinien być stosowany w lekkich warunkach przemysłowych, przy normalnej wilgotności, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE

Poziom połysku: Połysk/ Mat/ Satyna
Odporność termiczna: 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur

CZAS SCHNIĘCIA 20° C/RH 50%

Sucha w dotyku: 20 min.
Do użytku: 45 min.
Do przemaalowania: W ciągu 1 godziny lub po 48 godzinach
Pełne utwardzenie: 7 dni

ZALECANA GRUBOŚĆ POWŁOKI NA MOKRO

100 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ POWŁOKI NA SUCHO

25 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

2.5 -3 m² / puszka przy grubości powłoki 25 µm na sucho

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Praktyczna wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz ubytki materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Za pomocą odpowiednich środków usunąć brud, tłuszcz, olej, luźną rdzę i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni. Należy przeszlifować nienaruszone powłoki, aby zapewnić odpowiednią przyczepność. Podczas aplikacji powierzchnia musi być czysta i sucha..

WARUNKI APLIKACJI

Aby uzyskać dobre rezultaty, wilgotność względna powinna wynosić poniżej 85%, a temperatura puszek i podłoża powyżej 0°C.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: AEROSOL

Zdjąć zaślepkę. Potrząsać energicznie przez co najmniej minutę po usłyszeniu grzechotania kulek miksujących. Podczas stosowania często wstrząsać. Trzymać puszkę ok. 25 cm od powierzchni. Używać ruchu do przodu i do tyłu, utrzymując puszkę równolegle do powierzchni. Upewnić się, że puszka jest w ruchu po naciśnięciu przycisku natryskiwania, aby uniknąć zacieków i zapadnięć. Nakładać kilka cienkich warstw w odstępie kilkunastuminutowym do uzyskania odpowiedniej grubości powłoki. Po użyciu obrócić puszkę do góry dnem i naciśnij przycisk sprayu na 2-3 sekundy, aby wyczyścić zawór.

UWAGI

Jasne powłoki nawierzchniowe mogą wymagać jasnego podkładu/warstwy pośredniej.

DANE BEZPIECZEŃSTWA

LZO: 640 - 650 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Zapoznaj się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszcze.

PRZECHOWYWANIE

Minimum 5 lat od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli jest przechowywany w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w temperaturze od 5° do 35°C.

Data wydania: 26/07/2023

Dostępne kolory i wielkości opakowań: Informacje o aktualnie dostępnych kolorach i rozmiarach opakowań można znaleźć na stronie odpowiedniego produktu na stronie www.rust-oleum.eu.

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, prawdziwe i dokładne oraz podane w dobrej wierze, ale bez gwarancji. Jako, że proces aplikacji produktu jest poza naszą kontrolą firma Rust - Oleum Europe nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać ze stosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych bez powiadomienia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind.
Estate Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom T :
+44 (0)1914 113 146 F : +44
(0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu